

## CERA ACRILICA HIGH SPEED ( HS)

**Mirage**, es una cera polimérica de alto contenido de sólidos no volátiles, especialmente formulada para ser usada con máquinas de alta velocidad. Posee tecnología en acrílicos combinados que aseguran durabilidad.

Mirage, emplea un sistema de ínter ligación reticular de polímeros. Reticulación metálica con compuesto órgano-metálico de zinc y otros compuestos para agregar fuerza, dureza y durabilidad de la cera. Consecuentemente, se obtiene película dura y resistente.

**Mirage**, con sus mezclas propias de acrílicos y fortalecedores logra un muy buen brillo por si sola, luego pulimentando con máquina de HS o de propano se obtiene brillo wet-look, mejorando durabilidad, resistencia, flexibilidad y reparabilidad.

**Mirage**, no tiene malos olores, siendo agradable de usar sobre todo en lugares donde es necesario encerar como: Hospitales, Clínicas, Hogares de Ancianos y Menores, Consultas Médicas, Supermercados, Áreas Públicas y lugares confinados.

El alto contenido de sólidos de Mirage proporciona un brillo de excelente calidad, no amarillenta, puede ser usada en terrazo, piedra pizarra, marmol, baldosas y diferentes pisos plasticos. Fácil de aplicar, alta resistencia al rayado, baja espuma en su aplicación, no deja marcas con la mopa de rayon.

### Instrucciones de uso:

El piso debe estar siempre limpio ,seco y libre de todo de suciedad incluido las antiguas ceras aplicadas

#### Remoción de ceras:

Usar el producto (removedor de ceras) de Lubrichem, diluido 1:10 lts. de agua tibia, con maquina lavadora de pisos y pad negro en pisos duros y café en pisos plasticos .luego se debe retirar residuos desde el piso con aspiradora o squeege de secado y luego enjuagar muy bien con agua potable en varias ocaciones y luego dejar secar .

#### Sellado del piso:

Se recomienda la aplicación de 2 manos del producto (sellador acrilico) de Lubrichem con mopa de rayon en capas delgadas con un tiempo de secado por cada mano de 30 minutos .

#### Mantenion diaria:

Se debe retirar polvo desde el piso diariamente con mopa seca de 90 cms de microfibra (avión), se debe aplicar el producto (atrapa polvo) de Lubrichem, puro y en un pulverizador plastico sobre la mopa, se debe dejar secar por 10 minutos y luego comenzar la recoleccion del polvo desde el piso, posteriormente se debe mopear con el producto (mantenedor de pisos concentrado) de Lubrichem, diluido 1 : 200 lts de agua fria en un carro exprimidor de mopas ,dejar secar el piso y luego abrillantar con maquina abrillantadora y pad rojo

Rendimiento aprox. 50 mts.2 por cada mano, dependiendo del piso y su porosidad.



### Precaución de Seguridad

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, en el envase original cerrado y etiquetado.

Mantener alejado del alcance de niños.

### Especificaciones Técnicas

Apariencia	Líquido color blanco lechoso
Gravedad específica	1,03 +/- 0,02 a 24 °C
pH (concentrado)	8,0 - 8,5
Estabilidad	
A 24°C	Un año mínimo
A 50°C	Dos meses
Rendimiento ap.	50 m2/L, dependiendo método de aplicación y porosidad del piso